

BETONVERF SATIN

TOEPASSING

Slijtvaste, licht zijdematte betonverf op basis van kunstharstdispersie. Sneldrogend, weerbestendig, waterverduinbaar en reuk- en oplosmiddelarm. Kan worden toegepast op alle balkons, trappen, trottoirtegels, etc. van beton of cement. Voor binnen en buiten.

ONDERGRONDEN

Ondergrond moet stabiel, schoon, droog, vet-, stof-, alg-, mosvrij en opgeruwd zijn.

- Nieuwe beton- of cementondergronden eerst opruwen en/of etsen met water en 20% zoutzuur en vervolgens naspoelen met water. Daarna voorbehandelen met een geschikte primer.
- Intacte verflagen eerst reinigen met een geschikte beton en/of cement reiniger.
- Niet intacte verflagen eerst verwijderen, schuren, reinigen en voorbehandelen met een geschikte primer.
- Zuigende, poederende en niet watervaste ondergronden eerst voorbehandelen met een fixeermiddel.
- Verontreinigingen voorbehandelen met een isoleermiddel.

RENDEMENT

± 13m² per liter, afhankelijk van het oppervlak en de verwerkingsmethode.

DROOGTIJD (bij 23°C en rel. vochtigheid 65%)

Afhankelijk van temperatuur stofdroog na ± 1 uur.

Overschilderbaar na ± 6 uur.

Belastbaar na ±7 dagen.

APPLICATIE

Voor gebruik goed oproeren. Verwerking met kortharige verfröller of kwast. Verdunning: water. Binnen 2 lagen, buiten altijd 3 lagen aanbrengen. De 1e laag verdunnen met 5-10% water, de 2e en 3e laag niet verdunnen. Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken. Vanwege de snelle droging geen te grote vlakken ineens schilderen en altijd nat-in-nat werken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel:	Acrylaatdispersie
Pigmenten:	Rutiel titaandioxide en/of kleurstof en lamellaire extenders
Oplosmiddel:	Water
Vaste bestanddelen:	38% in volume
S.G.:	Ca. 1,3 g/ml
Viscositeit:	Krebs Stormer 100 KU @ +20°C
Maalfijnheid:	40 Micron
Aanbevolen natte laagdikte:	100 Micron per laag
Glansgraad:	Eiglans
Tint:	Diverse kleuren kleurmengsysteem
Verdunning:	Water
Gevarenklasse:	Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)
Reinigen gereedschap:	Water en zeep
Prestaties:	Slijtvast en uitstekend buitenduurzaam

ALGEMEEN

Vorstvrij opslaan en vervoeren. Kan worden aangekleurd op de mengmachine. Gereedschap reinigen met water. Alleen verwerken boven de 8°C, niet in de volle zon of bij kans op regen. Nieuwe beton- of cementondergronden eerst minimaal 6 weken laten uitharden.

RESTANTEN

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Dit technisch merkblad is gebaseerd op onze kennis op de genoemde datum. Aan dit technisch merkblad kunnen geen rechten worden ontleend. Met deze uitgave komen alle voorgaande versies van de technische merkbladen van dit product te vervallen.

