



LAK PU-A MAT

TOEPASSING

Matte, krasvaste lak op waterbasis voor het afwerken van hout en metaal. Reukarm, perfecte vloeiing, sneldrogend, goed reinigbaar en huidvetten bestendig. Voor binnen.

ONDERGRONDEN

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor het gebruik ondergrond licht schuren.

- Hout, kunststof, MDF, non-ferrometalen etc. voorbehandelen met Van Schildt Multiprimer.
- Onbehandelde bloedende houtsoorten als merbau en meranti, voorbehandelen met een isolerende primer.
- Metaal voorbehandelen met een roestwerende menie. Daarna een tussenlaag Van Schildt Multiprimer aanbrengen.

RENDEMENT

± 15m² per liter, afhankelijk van het oppervlak en de verwerkingsmethode.

DROOGTIJD (bij 23°C en rel.vochtigheid 65%)

Afhankelijk van temperatuur stofdroog na ± 1 uur.

Overschilderbaar na ca. ± 6 uur.

APPLICATIE

Alleen verwerken boven de 8°C. Voor gebruik goed oproeren. Verwerking met lakroller of kwast.

Verdunning: water. Gereedschap reinigen met water. Om aanzetten te vermijden altijd nat-in-nat werken. Tussen de verflaag licht schuren en zorgvuldig stofvrij maken. Tijdens de droging niet meer bijwerken.

TECHNISCHE GEGEVENS (gelden voor wit)

Bindmiddel: Acrylaatdispersie en gemodificeerde PU-Alkydemulsie

Pigmenten: Rutiel titaandioxide en matteringsmiddel

Oplosmiddel: Water

Vaste bestanddelen: 37% v/v

Soortelijk gewicht: ca. 1,23 g/ml

Aanbevolen laagdikte: Droge laagdikte / laag ca. 25 micrometer

Natte laagdikte / laag ca. 67 micrometer

Glansgraad: Mat, 5-10% @ 60°

Verdunning: Water

Gevarenklasse: zie MSDS

Reinigen gereedschap: Water en zeep

ALGEMEEN

Vorstvrij opslaan en vervoeren. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren. Dit product is huidvettenbestendig. Bij huidvettenbestendigheid van verflagen dient rekening te worden gehouden met de aard van de vervuiling van het oppervlak en de blootstellingstijd. Regelmatig reinigen met een geschikt middel verlengt daarbij de levensduur van de verflaag.

RESTANTEN

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Dit technisch merkblad is gebaseerd op onze kennis op de genoemde datum. Aan dit technisch merkblad kunnen geen rechten worden ontleend. Met deze uitgave komen alle voorgaande versies van de technische merkbladen van dit product te vervallen.

