



SUPERDEK SATIN EXTERIEUR

TOEPASSING

Zijdeglanzende, zeer hoogwaardige 100% acrylaat muurverf. Uitstekend dekkend, weerbestendig, uitstekend schrobvast en optimaal vloeiend. Voor het duurzaam afwerken van buitengevels en binnenmuren, ook in vochtige ruimten. Schrobvast, klasse 1 (DIN EN 13300). Voor binnen en buiten.

ONDERGRONDEN

Ondergrond moet stabiel, schoon, droog, vet-, stof-, alg- en mosvrij zijn.

- Zuigende, poederende en niet watervaste ondergronden eerst voorbehandelen met een fixeermiddel.
- Verontreinigingen voorbehandelen met een isoleermiddel.

RENDEMENT

± 8m² per liter, afhankelijk van het oppervlak en de verwerkingsmethode.

DROOGTIJD

Afhankelijk van temperatuur stofdroog na ± 2 uur.

Overschilderbaar na ± 8 uur.

APPLICATIE

Alleen verwerken boven de 8°C., niet in de volle zon of bij kans op regen. Voor gebruik goed oproeren. Verwerking met roller, blokkwast of verfspuit. Verdunning: water. Gereedschap reinigen met water. Om aanzetten te vermijden altijd nat-in-nat werken. Alle banen in dezelfde richting narollen. Tijdens de droging niet meer bijwerken.

TECHNISCHE GEGEVENS (gelden voor wit)

Bindmiddel:	100% Acrylaatharsdispersie
Pigmenten:	Rutiel titaandioxide en minerale vulstoffen
Oplosmiddel:	Water
Vaste bestanddelen:	44% v/v
Soortelijk gewicht:	ca. 1,10 - 1,30 g/ml
Aanbevolen laagdikte:	Droge laagdikte / laag: ca. 48 micrometer Natte laagdikte / laag: ca. 111 micrometer
Glansgraad:	Zijdeglanzend: 35-55% @ 60°
Verdunning:	Water
Gevarenklasse:	zie MSDS
Reinigen gereedschap:	Water en zeep

ALGEMEEN

Vorstvrij opslaan en vervoeren. De in dit technisch merkblad opgenomen waardes zijn vastgesteld op basis van DIN EN 13300. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Damp en spuitnevel van producten niet inademen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren.

RESTANTEN

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Dit technisch merkblad is gebaseerd op onze kennis op de genoemde datum. Aan dit technisch merkblad kunnen geen rechten worden ontleend. Met deze uitgave komen alle voorgaande versies van de technische merkbladen van dit product te vervallen.

